

HB Body 910 Underbody

Ochrana proti korózii a mechanickému poškodeniu podvozku

- Vysoká príľnavosť
- Rýchlo schne
- Prelakovateľný

Tixotropný materiál na báze kaučuku s ochranou proti korózii a mechanickému poškodeniu podvozku. **Je vhodný na ochranu podvozku**, podbehov a spodných častí karosérie. Má veľmi dobrú príľnavosť, rýchlo schne. Po zaschnutí je prelakovateľný všetkými lakovacími systémami. Nanáša sa štetcom alebo špeciálnou striekacou pištoľou tlakom 5-6 barov. Môže sa riediť riedidlom BODY 767 ECO THINN v množstve 10-20%.



Odtieň: Šedá

Informácie k aplikácií

Povrchy pred aplikáciou HB Body 910 musia byť čisté, suché a zbavené prachu. Odmastite s HB Body 770 Antisil Normal



Pomer tuženia: Netuží sa



Riedenie: 10-20% 767 ECO-THINN NITRO THINNER



Doba sušenia: 2-6h /23°C



Riedenie pre nástrek: 10-20% 767 ECO-THINN NITRO THINNER



Nastavenie striekacej pištole UBS: 4-5mm tlak 5-6 bar



Balenie: 1kg, 5kg

Teoretická výdatnosť: 5 - 6 m² / l at 100 micron

Merná hmotnosť: 1.1 g/cm³

Pevný obsah: 51%

Čistenie: 740 ACRYL NORMAL / 767 ECO THINN NITRO THINNER

Skladovanie

V tienistom mieste pri teplote +5°C - +25°C



Používajte ochranné pracovné pomôcky: dýchacích ciest a očí

Hodnoty VOC

Maximálny obsah VOC daný smernicou VOC (2004/42/EC) v tejto kategórii je 840 g/l. Obsah VOC v tomto výrobku pripraveného na použitie je 480 g/l.