

Vitex Wash Primer

Dvojsložková základová farba

- silná priľnavosť k hladkým povrchom

Veľmi kvalitná dvojsložková epoxidová základová farba pre interiér a exteriér. **Vysoko antikoročná s veľmi silnou priľnavosťou ku všetkým hladkým povrchom ako je hliník, nerez, galvanizované povrchy, sklo, pozink ale aj polyester alebo drevo a pod.** Farba vytvára dokonale priľnavú vrstvu s antikoročnou ochranou povrchu. Nie je určená na nátery plôch prichádzajúcich do styku s potravinami, krmivami, pitnou vodou ani na nátery detského nábytku a hračiek. Je tiež schválená na použitie v interiéri.



Odtieň: Transparentne žltá

Informácie k aplikácií

Pred použitím farby ju najskôr zmiešajte v pomere 1,5 dielu "A":1 dielu "B". Balenie obsahuje 492ml zložky "A" a 328ml zložky "B". Zmes dobre premiešajte cca 3 minúty a takto pripravenú farbu nechajte 5-10 minút odstáť. Doba spracovateľnosti takto odstátej zmesi je 2-3 hodiny v závislosti na poveternostných podmienkach s vyššou vlhkosťou a nižšou teplotou sa doba spracovateľnosti predlžuje. Na pripravený povrch naneste jednu vrstvu štetcom, valčekom alebo striekacou pištoľou. Farba zasychá na dotyk po 45-60 minútach a ďalšiu vrstvu vrchných farby nanášajte po 6-8 hodinách. Doba schnutia je závislá na poveternostných podmienkach s vyššou vlhkosťou a nižšou teplotou sa doba schnutia predlžuje. Po úplnom zaschnutí môžete povrch ľahko prebrúsiť (ale neprebrúsiť) a po odstránení prachu naniesť vrchný náter farby. Ako vrchnú farbu je možné použiť vodouriediteľný Aquavit eco, alebo riedidlové Verolak, Platinum, Hlavy metal silikón... Tieto časy sú premenné v závislosti na savosti povrchu, hrúbke vrstvy, teplote a vlhkosti s vyššou vlhkosťou a nižšou teplotou sa doba schnutia predlžuje.

Neaplikujte pri teplote pod 5°C a nad teplotu 35°C alebo pri relatívnej vlhkosti nad 80% alebo pokiaľ v nasledujúcich 48 hodinách hrozí dážď/mráz.

Nepoužitá farba vyžaduje špeciálne zaobchádzanie na bezpečnú likvidáciu.

Riedenie: Neriedi sa

Doba schnutia na dotyk: 45-60 minút

Doba na druhý náter: 6-8 hodín nie dlhšie ako 48 hodín

Balenie: 0.82 L (A 492ml + B 328ml = 820ml)

Výdatnosť na jednu vrstvu: 10 - 12m²

Aplikácia: štetec, valček, striekacia pištoľ

Povrchová úprava: 2

Je možné tónovať v systéme Colorfull: nie

Merná hmotnosť: 1,53 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811) A (1,5dílu) : 0,88 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811) B(1dílu)

Čistenie: T400 nitro riedidlo

Príprava povrchu

Povrchy musia byť čisté, suché, zbavené prachu, mastnoty a materiálov so zlou priľnavosťou. Potom povrch ľahko obrúste a odmastite napr. riedidlom T300.

Skladovanie

48 mesiacov v orig. uzavretých obaloch medzi 5°C až 25°C

Certifikácia:



Hodnoty VOC

Maximálna hodnota podľa smernice 2004/42/CE pre tento produkt kategórie "A" je 500 g/l. Tento produkt obsahuje maximum VOC <490 g/l.

TECHNICKÝ LIST PRODUKTU

