

Vitex Gypsum Board

Špeciálna biela penetrácia na sadrokartón

- znižuje počet vrstiev maľby
- vysoká krycia schopnosť ihneď na prvý náter
- vyrovnáva absorpciu a zvyšuje príľnavosť medzi SDK a finálnou vrstvou

Špeciálna biela penetrácia. **Je určená na penetráciu všetkých druhov sadrokartónu, štukových omietok, betónu a podobných stavebných materiálov vo vnútornom prostredí.** Zanecháva ihneď plne prefarebnú vrstvu náteru so štruktúrou maľby s krycou schopnosťou viac ako 95% na prvý náter. Tým výrazne prispieva k zníženiu počtu vrstiev a zrýchľuje maľbu až o polovicu času.

Vyrovnáva rozdiel absorpcie a zvyšuje príľnavosť medzi sadrokartónom a okolitými povrchmi, ktoré majú byť natreté. Počas aplikácie bez zápachu a je možné ju použiť pod všetky vodou riediteľné farby Vitex. Výrazne znižuje ekonomiku maľby, vďaka zníženiu počtu vrstiev a zníženiu času práce. Vďaka Vitex Gypsum Board je možné maľovať iba na dve vrstvy. Možno ju použiť nielen ako penetračný základ pre nové povrchy, ale aj pri premaľovaní tmavých farieb na svetlé.

Je bez abrazíva (piesku) a tak ju možno aplikovať aj nástrekom. Pre sadrové stierky odporúčame povrch ošetriť klasickou akrylátovou penetráciou Vitex 100% Acrylic alebo Acrykan Unco Eco – vid' súvisiace produkty.

Odtieň: biela

Informácie k aplikácii

Farba má hustú konzistenciu, pretože obsahuje veľké množstvo titánového pigmentu, ktorý je usadený na dne, preto je potrebné penetráciu dôkladne rozmiešať.

Farbu nariedte pre valček maximálne 25% vody a rozmiešavajte aspoň 4-5 minút za pomoci vrtule a elektrického náradia. Na náter štetkou zriedte penetráciu na 30%.

Pri sadrových stierkach odporúčame najskôr použiť klasickú penetráciu Primer 100% Acrylic alebo hĺbkovú penetráciu Acrylan Unco ECO.

APLIKÁCIA NÁSTRIKOM:

STORCH: tryska 517LP, tlak 100-120 bar, riedenie 10%, vzdialenosť 30-50 cm od povrchu

WAGNER: tryska HEA 413, 515, tlak 100-120bar, riedenie 10%, vzdialenosť od povrchu 30-40 cm

Riedenie: 5-10% vodou (štetec valček), 10-15% vodou (striekacou pištoľou)

Doba schnutia na dotyk: 20 minút

Doba na druhý náter: 24 hodín

Balenie: 3l, 10l

Výdatnosť na jednu vrstvu: 10 - 12m²

Aplikácia: štetec, valček, striekacia pištoľ

Povrchová úprava: 1

Je možné tónovať v systéme Colorfull: nie

Merná hmotnosť: 1,72 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

Čistenie: Vodou

Príprava povrchu



1. Povrch zbavte prachu, nečistôt, zvyškov tapiet alebo starých náterov.

Na drobné praskliny použite tmel Acrylic Putty.

Na protekliny použite Blanco Eco.

U miest s plesňou najskôr pleseň odstráňte pomocou spreja Kitchen&Bath.

2. Gypsum Board zriedte cca 25%-30% vody a dobre rozmiešajte elektrickým náradím 3-5 minút. Vyššie riedenie znižuje funkciu a znižuje kryciu schopnosť druhého náteru. Pri sadrových stierkach najskôr použite klasickú penetráciu Primer 100% Acrylic alebo hĺbkovú penetráciu Acrylan Unco.

Penetráciu nemiešajte priamo do farby, ale používajte samostatne.

3. Gypsum Board nanášajte striekacou pištoľou, valčekom s vyšším jemnejším chlpom alebo štetkou.

Rôzne povrchy rôzne rýchlo sajú a schnú. Povrch je na dotyk suchý za cca 30 až 60 minút.

Druhú vrstvu nanášajte najlepšie po 24 hodinách.

Rýchlosť schnutia je ovplyvnená podkladom (sadrokartón, omietka, betón), teplotou v miestnosti a vzdušnou vlhkosťou.

Skladovanie

48 mesiacov v orig. uzavretých obaloch medzi 5°C až 25°C

Certifikácia:



Hodnoty VOC

Maximálna hodnota podľa smernice 2004/42/CE pre tento produkt kategórie "A" (Vnútorne matné steny a stropy, lesk $\leq 25 @ 60^\circ$) je 30 g /

l. Tento produkt obsahuje maximum VOC <22 g / l.