

Vitex Blanco Eco

Izolátor škvŕn

- Vysoká krycia schopnosť škvŕn
- Na použitie pred aplikáciou vodou riediteľných farieb Vitex

Izolátor škvŕn, biely, matný, vodou riediteľný penetračný náter na báze akrylových živíc s použitím nových technológií pre interiérové aj exteriérové povrchy. Je určený na materiály z vápenocementovej omietky, sadrokartónu, betónu, OSB dosiek, dreva a pod. Vďaka svojej veľmi dobrej krycej schopnosti je určený predovšetkým na blokáciu škvŕn (od nikotínu, škvŕn od priesakov vody, fixiek, pasteliek, vína, šťavy, džúsu ale aj trieslovín z dreva a pod.) a zároveň ako penetrácia (základ) pod všetky vodouriediteľné farby Vitex (interiérové a fasádne farby, emaily, reliéf a pod.). Zlepšuje vzhľad, kryciu schopnosť, príľnavosť a odolnosť finálneho náteru. Je takmer bez zápachu, pretože neobsahuje amoniak ani iné nebezpečné látky.



Odtieň: Biely

Informácie k aplikácií

Pred použitím Izolátor (penetráciu) nariedte 5-15% vody podľa spôsobu aplikácie. Dobre premiešajte a občas opakujte aj počas náteru. Naneste jednu vrstvu štetcom, valčekom alebo striekacou pištoľou na agresívne škvŕny aplikujte dve vrstvy. Izolátor (penetrácia) zasychá na dotyk po 30-60min./23°C na menšie nevýrazné škvŕny je možné ďalšiu vrstvu aplikovať po 2-3hod./23°C, pre agresívne škvŕny nechajte náter preschnúť minimálne 24hod./23°C. Potom môžete farbu pretierať interiérovými a exteriérovými farbami Vitex. Doba schnutia je závislá na poveternostných podmienkach s vyššou vlhkosťou a nižšou teplotou sa doba schnutia predlžuje.

Neaplikujte pri teplote pod 5°C a nad teplotu 35°C alebo pri relatívnej vlhkosti nad 80%.

Nepoužitá farba vyžaduje špeciálne zaobchádzanie na bezpečnú likvidáciu.

Riedenie: 5-10% vodou (štetec valček), 10-15% vodou (striekacou pištoľou)

Doba schnutia na dotyk: 30-60 minút

Doba na druhý náter: minimálne 2-3 hodiny lepšie do druhého dňa

Balenie: 750ml, 3l, 10l

Výdatnosť na jednu vrstvu: 11 - 13m²

Aplikácia: štetec, valček, striekacia pištoľ

Merná hmotnosť: 1,4 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

Čistenie: vodou

Príprava povrchu

Povrchy musia byť čisté, suché, zbavené prachu, mastnoty a materiálov so zlou príľnavosťou. Na vyplnenie dier alebo trhlín použite tmel Acrylic putty, Visto alebo Acrylic light putty. Potom povrch ľahko obrúste a odstráňte prach napr. vlhkou handrou.

Skladovanie

48 mesiacov v orig. uzavretých obaloch medzi 5°C až 25°C

Hodnoty VOC

Maximálna hodnota podľa smernice 2004/42/CE pre tento produkt kategórie je 30 g/l. Tento produkt obsahuje maximum VOC <15 g/l.