

Vitex Velatura

Základová farba (riedidlo)

- vynikajúci rozliv a krycia schopnosť
- výborná brúsiteľnosť
- ideálny pre vonkajšie a vnútorné drevené povrchy

Biela alkydová základová farba na rozpúšťadlovej báze. Je určená predovšetkým na nátery drevených povrchov prípadne stvebných povrchov ako stien, stropov, soklov a pod. a pretože neobsahuje antikorózne zložky nie je určená na nátery kovov. Má výborný rozliv, ľahko sa brúsi, vynikajúcu plnivosť a odolnosť proti stekaniu. Môže byť pretretá vodouriediteľnými farbami (Aquavit) alebo rozpúšťadlovými (Verolac, Platinum, Heavy Metal Silicon).



- **Vynikajúca krycia schopnosť a vyrovnávacie vlastnosti**
- **Výborné nanášanie štetcom**
- **Prelakovateľný vodou alebo rozpúšťadlovými emailovými farbami**

Odtieň: Biela

Informácie k aplikácií

Pred použitím farby ju dobre premiešajte, aby na dne nezostala žiadna usadenina a prípadne nariedte (podľa spôsobu použitia). Na pripravený povrch naneste jednu alebo dve vrstvy štetcom, valčekom alebo striekacou pištoľou. Farba zasychá na dotyk po 2-3hod. Ďalšiu vrstvu nanášajte po 16-18 hodinách. Doba schnutia je závislá na poveternostných podmienkach s vyššou vlhkosťou a nižšou teplotou sa doba schnutia predlžuje. Po úplnom zaschnutí môžete povrch ľahko prebrúsiť (ale neprebrúsiť) a po odstránení prachu naniesť vrchný náter farby. Štetcom alebo valčekom s možnosťou riedenia do 3% riedidlom T300 alebo striekacou pištoľou s možnosťou riedenia do 3% riedidlom T350. Ako vrchnú farbu je možné použiť vodouriediteľný Aquavit eco, alebo riedidlóvé Verolac, Platinum, Hlavy metal silikón... Tieto časy sú premenné v závislosti na savosti povrchu, hrúbke vrstvy, teplote a vlhkosti s vyššou vlhkosťou a nižšou teplotou sa doba schnutia predlžuje.

Neaplikujte pri teplote pod 5°C a nad teplotu 35°C alebo pri relatívnej vlhkosti nad 80% alebo pokiaľ v nasledujúcich 48 hodinách hrozí dážď/mráz.

Nepoužitá farba vyžaduje špeciálne zaobchádzanie na bezpečnú likvidáciu.

Riedenie: do 3% riedidiel T300 (štetec valček), do 3% riedidiel T350 (striekacia pištoľ)

Doba schnutia na dotyk: 2-3 hodiny

Doba na druhý náter: 16-18 hodín

Balenie: 375ml, 750ml, 2.5l, 5l

Výdatnosť na jednu vrstvu: 16-18 m²/l

Aplikácia: štetec, valček, striekacia pištoľ

Je možné tónovať v systéme Colorfull: nie

Merná hmotnosť: 1,48 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

Čistenie: riedidlom T300 alebo T350

Príprava povrchu

Povrchy musia byť čisté, suché, zbavené prachu, mastnoty a materiálov so zlou príľnavosťou. Na vyplnenie dier alebo trhlín použite tmel Acrylic putty. Potom povrch ľahko obrúste a odstráňte prach napr. vlhkou handrou a nechajte uschnúť.

Skladovanie

48 mesiacov v orig. uzavretých obaloch medzi 5°C až 25°C

Hodnoty VOC

Maximálna hodnota podľa smernice 2004/42/CE pre tento produkt kategórie je 350 g/l. Tento produkt obsahuje maximum VOC <348 g/l.