

Vitex Velatura Eco

Základová farba (voda)

- Excelentná príľnavosť
- Rýchlo schne
- Výborný rozliv a plnivosť

Biela matná vodou riediteľná základová farba na vnútorné aj vonkajšie použitie. Je určená na nátery dreva, skla, hliníka, galvanizovanej ocele, tvrdého PVC alebo povrchov so starými nátermi a pod. Vďaka svojmu špeciálnemu zloženiu má vynikajúce plniace a brúsne vlastnosti a ponúka skvelú príľnavosť ku všetkým starým náterom. Nie je ale určená na náter železa (holého kovu), pretože neobsahuje antikorózne zložky. Farba je takmer bez zápachu, ľahko sa nanáša, má veľmi dobrý rozliv a nezanecháva stopy po štetci. Môže byť pretretá vodouriediteľnými farbami (Aquavit) alebo rozpúšťadlovými (Verolac, Platinum, Heavy Metal Silicon).



Odtieň: Biela

Informácie k aplikácií

Pred použitím farby ju dobre premiešajte, aby na dne nezostala žiadna usadenina a nariedte (podľa spôsobu použitia). Na pripravený povrch naneste jednu alebo dve vrstvy štetcom, valčekom alebo striekacou pištoľou. Farba zasychá na dotyk po 30-60min. Ďalšiu vrstvu nanášajte po 6-8 hodinách. Doba schnutia je závislá na poveternostných podmienkach s vyššou vlhkosťou a nižšou teplotou sa doba schnutia predlžuje. Po úplnom zaschnutí môžete povrch, medzi vrstvami ľahko prebrúsiť a po odstránení prachu naniesť druhú vrstvu farby. Pri aplikácii štetcom alebo valčekom s možnosťou riedenia do 10% alebo striekacou pištoľou s možnosťou riedenia do 15% vodou. Ako vrchnú farbu je možné použiť vodouriediteľný Aquavit eco, alebo riedidlové Verolak, Platinum, Hlavy metal silikón... Tieto časy sú premenné v závislosti na savosti povrchu, hrúbke vrstvy, teplote a vlhkosti s vyššou vlhkosťou a nižšou teplotou sa doba schnutia predlžuje.

Neaplikujte pri teplote pod 5°C a nad teplotu 35°C alebo pri relatívnej vlhkosti nad 80% alebo pokiaľ v nasledujúcich 48 hodinách hrozí dážď/mráz.

Nepoužitá farba vyžaduje špeciálne zaobchádzanie na bezpečnú likvidáciu.

Riedenie: 5-10% vodou (štetec valček), 10-15% vodou (striekacou pištoľou)

Doba schnutia na dotyk: 30-60 minút

Doba na druhý náter: 6-8 hodín

Balenie: 750ml, 2,5l

Výdatnosť na jednu vrstvu: 11-14

Aplikácia: štetec, valček, striekacia pištoľ

Povrchová úprava: 1

Je možné tónovať v systéme Colorfull: nie

Merná hmotnosť: 1,37 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

Čistenie: vodou

Príprava povrchu

Povrchy musia byť čisté, suché, zbavené prachu, mastnoty a materiálov so zlou príľnavosťou. Na vyplnenie dier alebo trhlín použite tmel Acrylic putty. Potom povrch ľahko obrúste a odstráňte prach napr. vlhkou handrou.

Skladovanie

48 mesiacov v orig. uzavretých obaloch medzi 5°C až 25°C

Certifikácia:**Hodnoty VOC**

Maximálna hodnota podľa smernice 2004/42/CE pre tento produkt kategórie je 30 g/l. Tento produkt obsahuje maximum VOC <15 g/l.

TECHNICKÝ LIST PRODUKTU

