

Vitex Acrylan Silikon

Fasádna farba silikónová

- Maximálna odolnosť poveternosti
- Dlhodobá životnosť
- Vynikajúca stálofarebnosť

Silikónová fasádna farba s vysokou paropriepustnosťou. Je určená na vonkajšie nátery aj nové omietky (vápenocementové, brezalitové, historické omietky pamiatkových budov, štuky, stierky, zvislé betónové konštrukcie, pórobetón a pod.). **Má výnimočnú odolnosť proti nepriaznivým poveternostným vplyvom.** Účinne zabraňuje prestupu vlhkosti do muriva a veľmi aktívne umožní vlhkosti obsiahnutej v murive uniknúť do priestoru. Vďaka svojim samočistiacim vlastnostiam a UV odolnosťou prispieva k vizuálnej životnosti budov. Tónuje sa väčšinou pomocou anorganických pigmentov, ktorých dlhá životnosť korešponduje s dlhodobou stálofarebnosťou a odolnosťou silikónového spojiva. Natierané povrchy musia mať vždy rovnomernú savosť v ploche. Ako penetráciu odporúčame Acrylan unco eco s mikromletým plnivom. Farba je dodávaná biela s možnosťou tónovania v obmedzenom množstve odtieňov.



Odtieň: Biely je možné zatónovať

Informácie k aplikácií

Pred použitím farbu nariedte do 10% vodou podľa spôsobu aplikácie. Dobre premiešajte a občas opakujte aj počas náteru. Naneste jednu vrstvu štetcom, valčekom alebo striekacou pištoľou farba zasychá na dotyk po 30-60min./23°C po dokonalom preschnutí minimálne 4-5hod/23°C je možné aplikovať ďalšiu vrstvu náteru. Doba schnutia je závislá na poveternostných podmienkach s vyššou vlhkosťou a nižšou teplotou sa doba schnutia predlžuje

Neaplikujte pri teplote pod 5°C a nad teplotu 35°C alebo pri relatívnej vlhkosti nad 80%.

Nepoužitá farba vyžaduje špeciálne zaobchádzanie na bezpečnú likvidáciu.

Riedenie: 0-10% vodou, podľa spôsobu aplikácie

Doba schnutia na dotyk: 30-60 minút

Doba na druhý náter: 4-5 hodín

Balenie: 3l, 10l

Výdatnosť na jednu vrstvu: 13-15 m²/l

Aplikácia: štetec, valček, striekacia pištoľ

Povrchová úprava: 1

Je možné tónovať v systéme Colorfull: áno

Merná hmotnosť: 1,5 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

Čistenie: vodou

Príprava povrchu

Povrchy musia byť hladké, čisté, suché, zbavené prachu, mastnoty, solí a materiálov so zlou príľnavosťou. Otvory alebo trhliny vyplňte akrylovým tmelom Acrylic putty a prebrúste. Nové alebo porézne povrchy vždy penetrujte. Odporúčané penetračné nátery Acrylan Unco.

Skladovanie

48 mesiacov v orig. uzavretých obaloch medzi 5°C až 25°C

Certifikácia:



Hodnoty VOC

Maximálna hodnota podľa smernice 2004/42/CE pre tento produkt kategórie je 40 g/l. Tento produkt obsahuje maximum VOC <20 g/l.

TECHNICKÝ LIST PRODUKTU

