

Vitex Pool paint

Epoxydový email na bazény

- Vynikajúca odolnosť voči vode, chlóru a bazénovej chémii
- Výborná príľnavosť a dlhotrvajúca ochrana

Je **dvojsložková epoxydová farba** na báze rozpúšťadiel špeciálne vyvinutá pre maximálnu trvanlivosť pod vodou. Vhodná pre **betónové bazény a ich kovové prvky**. Vytvára neporézny lesklý a elastický povrch, vysoko odolný voči oteru (automatizované čistiace systémy) a bazénovej chémii. Má vynikajúcu príľnavosť, výborný rozliv a zaisťuje bazénu dlhodobú ochranu.



Odtieň: Sv. modrá

Informácie k aplikácií

Pred použitím farby ju nariedte 5% Epoxy thinner (do zložky A pridajte riedidlo) dobre rozmiešajte tak aby na dne nezostala žiadna usadenina a riedidlo sa spojilo s farbou. Potom pridajte tužidlo zmes opäť dobre premiešajte a nechajte cca 3 minúty odpočinúť pred samotným náterom. V prípade, že budete natierať úplne nový betón riedte 10-15% riedidlom Epoxy thinner pre základný náter a ďalšiu vrstvu riedte štandardným spôsobom. Naneste dve až tri vrstvy štetcom, valčekom alebo striekacou pištoľou. Farba zasychá na dotyk po 1-2 hodinách. Ďalšiu vrstvu nanášajte po cca 12 hodinách od prvého náteru nie dlhšie ako 2 dni. Doba schnutia je závislá na poveternostných podmienkach s vyššou vlhkosťou a nižšou teplotou sa doba schnutia predlžuje.

Neaplikujte pri teplote pod 5°C a nad teplotu 35°C alebo pri relatívnej vlhkosti nad 80% alebo pokiaľ v nasledujúcich 48 hodinách hrozí dážď/mráz.

Nepoužitá farba vyžaduje špeciálne zaobchádzanie na bezpečnú likvidáciu.

Riedenie: 5% riedidlom Epoxy thinner

Doba schnutia na dotyk: 1-2 hodiny

Doba na druhý náter: 12 hodín nie dlhšie ako 2 dni

Balenie: A+B=3.5l

Výdatnosť na jednu vrstvu: 8-10 m² /l

Aplikácia: štetec, valček, striekacia pištoľ

Povrchová úprava: lesk

Je možné tónovať v systéme Colorfull: nie

Merná hmotnosť: A -1,34 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811) B - 0,92 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

Čistenie: riedidlom Epoxy thinner

Príprava povrchu

Povrchy musia byť čisté, suché, zbavené prachu, mastnoty a materiálov so zlou príľnavosťou. Potom povrch ľahko obrúste a odmastite napr. riedidlom T300.

Skladovanie

48 mesiacov v orig. uzavretých obaloch medzi 5°C až 25°C

Hodnoty VOC

Maximálna hodnota podľa smernice 2004/42/CE pre tento produkt kategórie je 500 g/l. Tento produkt obsahuje maximum VOC <490 g/l.