

## Vitex Platinum

Polyuretanový email

- Prvotriedny email na drevo
- S polyuretánom pre optimálny pomer tvrdosti a pružnosti
- Vysoká odolnosť proti žltnutiu

Platinum je **vysoko kvalitný email** na báze rozpúšťadlových živíc. Je určený predovšetkým **na krycie nátery drevených, ale aj kových povrchov vo vnútornom a vonkajšom prostredí**. Má vynikajúcu kryciu schopnosť, výbornú odolnosť voči UV-žiareniu a spolu s veľkou pružnosťou dávajú tomuto materiálu nadštandardné vlastnosti náterovej hmoty na univerzálne použitie. Najčastejšie sa používa v kombinácii so základnou farbou Velatura (na drevo), Anti-Rust primer (na kov) alebo Wash primer (Body EP Primer) na galvanizované povrchy, hliník, meď, pozink a pod. Je vhodný na nátery drevených konštrukcií, okien, dverí, nábytku ale aj kovových konštrukcií, zárubní apod.



**Odtieň:** Biela + je možné tónovať podľa RAL, NCS, Pantone

### Informácie k aplikácií

Pred použitím farby ju prípadne nariedte (podľa spôsobu použitia) dobre rozmiešajte tak aby na dne nezostala žiadna usadenina a občas opakujte počas aplikácie. Naneste dve vrstvy štetcom, valčekom alebo striekacou pištoľou. Farba zasychá na dotyk po 3-4 hodinách. Ďalšiu vrstvu nanášajte po 20-24 hodinách od prvého náteru. Doba schnutia je závislá na poveternostných podmienkach s vyššou vlhkosťou a nižšou teplotou sa doba schnutia predlžuje.

Neaplikujte pri teplote pod 5°C a nad teplotu 35°C alebo pri relatívnej vlhkosti nad 80% alebo pokiaľ v nasledujúcich 48 hodinách hrozí dážď/mráz.

Nepoužitá farba vyžaduje špeciálne zaobchádzanie na bezpečnú likvidáciu.

**Riedenie:** 0-2% riedidlom T300-T350 podľa spôsobu aplikácie

**Doba schnutia na dotyk:** 3-4 hodiny

**Doba na druhý náter:** 20-24 hodín

**Balenie:** 750ml, 2.5lt

**Výdatnosť na jednu vrstvu:** 16-18 m<sup>2</sup>/l

**Aplikácia:** štetec, valček, striekacia pištoľ

**Povrchová úprava:** lesk, satén, mat

**Je možné tónovať v systéme Colorfull:** áno

**Merná hmotnosť:** 1,38 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

**Čistenie:** riedidlom T300 alebo T350

### Príprava povrchu

Povrchy musia byť čisté, suché, zbavené prachu, mastnoty a materiálov so zlou prínavosťou. Potom povrch ľahko obrúste a odmastite napr. riedidlom T300 alebo T350.

### Hodnoty VOC

Maximálna hodnota podľa smernice 2004/42/CE pre tento produkt kategórie je 300 g/l. Tento produkt obsahuje maximum VOC <299 g/l.