

Vitex Heavy metal silikon effect

Kováčska farba

- Vynikajúca tvrdosť bez nutnosti tužidla
- Výborná odolnosť v exteriéri a interiéri

Heavy Metal Silicon effect je **jednozložková alkydová** (kováčska) farba vhodná na vonkajšie aj vnútorné nátery kovových povrchov. Je určená na dekoratívne nátery, kovové konštrukcie napr. (mreže, brány, kované ploty, zábradlia, odkvapy, stožiare...), kde sa vyžaduje kovaný vzhľad a dlhodobá životnosť je možné ju tiež aplikovať na drevené povrchy. Vďaka veľkému obsahu železitej slúdy vytvára veľmi tvrdý film so štruktúrnym efektom (kováčske farby), ktorý si zachováva svoju tvrdosť, stálofarebnosť a štruktúru aj keď je vystavený nepriaznivým poveternostným vplyvom vrátane UV žiarenia.



Odtieň: 20 odtieňov podľa vzorkovnice

Informácie k aplikácií

Pred použitím farby ju prípadne nariedte (podľa spôsobu použitia) dobre rozmiešajte tak aby na dne nezostala žiadna usadenina a občas opakujte počas aplikácie. Naneste dve vrstvy štetcom, valčekom alebo striekacou pištoľou. Farba zasychá na dotyk po 2-3 hodinách. Ďalšiu vrstvu nanášajte po 16-18 hodinách od prvého náteru. Doba schnutia je závislá na poveternostných podmienkach s vyššou vlhkosťou a nižšou teplotou sa doba schnutia predlžuje.

Neaplikujte pri teplote pod 5°C a nad teplotu 35°C alebo pri relatívnej vlhkosti nad 80% alebo pokiaľ v nasledujúcich 48 hodinách hrozí dážď/mráz.

Nepoužitá farba vyžaduje špeciálne zaobchádzanie na bezpečnú likvidáciu.

Riedenie: 0-15% riedidlom T300-T350 podľa spôsobu aplikácie

Doba schnutia na dotyk: 2-3 hodiny

Doba na druhý náter: 16-18 hodín

Balenie: 750ml, 2.25l

Výdatnosť na jednu vrstvu: 7-9m²/l

Aplikácia: štetec, valček, striekacia pištoľ

Povrchová úprava: satén

Je možné tónovať v systéme Colorfull: áno

Merná hmotnosť: 1,37 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

Čistenie: riedidlom T300 alebo T350

Príprava povrchu

Povrchy musia byť čisté, suché, zbavené prachu, mastnoty a materiálov so zlou priľnavosťou. Potom povrch ľahko obrúste a odmastíte napr. riedidlom T300.

Kov: Vi anti primer primer, Anti rast primer. Galvanizovaná, pozinkovaná oceľ, hliník, meď: Wash primer, Primer for glossy surfaces.

Drevo: prípadné praskliny tmelte Acrylic putty a základ Velatura

Skladovanie

48 mesiacov v orig. uzavretých obaloch medzi 5°C až 25°C

Hodnoty VOC

Maximálna hodnota podľa smernice 2004/42/CE pre tento produkt kategórie je 500 g/l. Tento produkt obsahuje maximum VOC <495 g/l.

