

Vitex HyRoof hybrid PU

Elastická farba na strechy so zárukou

- Poskytuje vynikajúcu ochranu a umožňuje únik vlhkosti
- Jednoduchá aplikácia bez zápachu na všetky podklady
- Vynikajúca príľnavosť ku všetkým stavebným povrchom

HyRoof Hybrid PU je hybridný elastomerný hydroizolačný strešný náter, nové technológie založené na akryl polyuretánovej emulzii.

Tvorí vysoko elastickú membránu, ktorú je možné doplniť netkanou textíliou čím poskytuje vynikajúcu ochranu pred vlhkosťou a stojatou vodou po dobu viac ako 10 rokov. **Má vynikajúcu príľnavosť** k najčastejšie používaným strešným podkladom, ako je betón, asfaltové fólie, murivo, cementové dlaždice, PUR pena, akrylové a polyuretánové farby, drevo, kov (ošetrených vhodnou základovou farbou).

Povrch zostáva tvrdý bez lepidelového efektu a vo vnútri vysoko pružný, ale predovšetkým pri aplikácii preniká do drobných škár a trhlín. Vykazuje vysokú odolnosť voči poveternostným vplyvom od -30 ° C do +90 ° C a vynikajúcu odolnosť proti UV žiareniu a tepelnému starnutiu. **Má vysokú odrážavosť viditeľného spektra 93% vďaka tomu nedochádza k prehriatiu strešného povrchu a vytváraniu prasklín a defektov.** Jednoduchá aplikácia, bezpečné použitie a žiadne obmedzenia robí HyRoof Hybrid PU ideálnym riešením pre svojpomocné aplikácie.



Odtieň: Biela

Informácie k aplikácií

Farbu dobre rozmiešajte vrtulou a postupne aplikujte na rohy a vytmelené praskliny. Ešte do mokrej vrstvy vložte netkanú textíliu, ktorú znova pretrite. Po zaschnutí týchto opráv po 24 hodinách prikróčte k celoplošnej aplikácii. Do prvého mokrého náteru položte tkaninu a ešte raz ju zavalčujte farbou. Po dokonalom preschnutí (24 hodín) náter ešte raz opakujte. Doba schnutia je závislá na poveternostných podmienkach s vyššou vlhkosťou a nižšou teplotou sa doba schnutia predlžuje.

Neaplikujte pri teplote pod 5°C a nad teplotu 35°C alebo pri relatívnej vlhkosti nad 70% alebo že v nasledujúcich 48 hodinách hrozí dážď/mráz.

Nepoužitá farba vyžaduje špeciálne zaobchádzanie na bezpečnú likvidáciu.

Riedenie: Neriedi sa

Doba schnutia na dotyk: 2-3 hodiny

Doba na druhý náter: 16-24 hodín

Balenie: 750ml, 3l, 10l, 16l

Výdatnosť na jednu vrstvu: Pre viac ako 10 rokov ochrany 1,9 l/m²

Aplikácia: štetec, valček, striekacia pištoľ

Povrchová úprava: satén

Je možné tónovať v systéme Colorfull: nie

Merná hmotnosť: 1,32 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

Čistenie: vodou

Príprava povrchu

Povrchy musia byť čisté, suché, zbavené prachu, mastnoty a materiálov so zlou príľnavosťou. Potom spenetrujte celý povrch, ktorý budete natierať a trhliny alebo škáry vyplňte elastomerným tmelom Elastomeric putty.

Skladovanie

48 mesiacov v orig. uzavretých obaloch medzi 5°C až 25°C

Certifikácia:



Hodnoty VOC

Maximálna hodnota podľa smernice 2004/42/CE pre tento produkt kategórie je 40 g/l. Tento produkt obsahuje maximum VOC <10 g/l.

TECHNICKÝ LIST PRODUKTU

