

## Vitex Vitacryl

Elastická farba na strechy

- Výborná príľnavosť ku všetkým podkladom
- Vysoká elasticita

**Je hydroizolačná vodou riediteľná farba na strechy s vysokou elasticitou.** Má výbornú príľnavosť ku všetkým stavebným materiálom ako betón, tehla, omietky, ďalej živičným pásom, asfaltovým náterom, strešné izolačné PUR pene, drevu aj kovovým povrchom, ktoré musia byť opatrené základovou farbou. Možno ho použiť ako na opravy starých aj nových striech. Zachováva si svoju elasticitu pri teplotách od -30oC do +100oC. **Má vysokú výdatnosť, výborný rozliv a odolnosť voči UV žiareniu.**



**Odtieň:** Biela

### Informácie k aplikácií

Farbu dobre rozmiešajte vrtuľou a postupne aplikujte na rohy a vytmelené praskliny. Po zaschnutí týchto opráv po 24 hodinách prikróčte k celoplošnej aplikácii. Potom prejdite celoplošnej aplikácii. Po dokonalom preschnutí (24-48 hodinách) náter ešte raz opakujte. Doba schnutia je závislá na poveternostných podmienkach s vyššou vlhkosťou a nižšou teplotou sa doba schnutia predlžuje.

Neaplikujte pri teplote pod 5°C a nad teplotu 35°C alebo pri relatívnej vlhkosti nad 70% alebo že v nasledujúcich 48 hodinách hrozí dážď/mráz.

Nepoužitá farba vyžaduje špeciálne zaobchádzanie na bezpečnú likvidáciu.

**Riedenie:** 0-10% vodou, podľa spôsobu aplikácie

**Doba schnutia na dotyk:** 2-3 hodiny

**Doba na druhý náter:** 24-48 hodín

**Balenie:** 750ml, 3l, 10l

**Výdatnosť na jednu vrstvu:** 3 m<sup>2</sup> /l

**Aplikácia:** štetec, valček, striekacia pištoľ

**Povrchová úprava:** satén

**Je možné tónovať v systéme Colorfull:** nie

**Merná hmotnosť:** 1,30 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

**Čistenie:** vodou

### Príprava povrchu

Povrchy musia byť čisté, suché, zbavené prachu, mastnoty a materiálov so zlou príľnavosťou. Potom spenetrujte celý povrch, ktorý budete natierať a trhliny alebo škáry vyplňte elastomérnym tmelom Elastomeric putty.

### Skladovanie

48 mesiacov v orig. uzavretých obaloch medzi 5°C až 25°C

**Certifikácia:**

