

## HB Body F290 Ultralight

Odľahčený univerzálny tmel

- dobre sa brúsi a tvaruje
- rýchlo schne aj pri nízkych teplotách
- široký výber balení

Univerzálny odľahčený polyesterový tmel. **Je určený na tmelenie poškodených povrchov menších a stredných veľkostí.** Tento má veľkú plnivosť, dá sa dobre tvarovať a má zároveň veľmi jemnú štruktúru povrchu po brúsení (minimum pórov). Možno ho použiť na štandardné povrchy ako je galvanizovaná oceľ, nerez, hliník, drevo, polyesterové povrchy a pod. Rýchlo schne a je ľahko brúsiteľný najlepšie za sucha.



**Odtieň:** Běžový

### Informácie k aplikácií

Povrch musí byť čistý, suchý, zbavený prachu a mastnoty. Na odmastenie odporúčame použiť Antisil 770 (771).

V prípade potreby odstráňte odlupujúce sa časti hrdze alebo zvyšky nesúdržných starých farieb. Neaplikujte na body 961 a 1K plniče a základy, TPA, staré mäkké farby a laky.

Tmel natužte v pomere 100:2-3% (objemovo) a riadne premiešajte. Nedávajte viac tužidla do tmelu ako je odporúčané množstvo 3%, pretože väčšie množstvo tužidla môže ovplyvniť finálny odtieň nanesej farby. Doba spracovateľnosti takto natuženého tmelu je do 4-5min/23°C. Nanášajte gumovou stierkou, v prípade zaoblených častí, alebo kovovou či nerezovou špachtľou. K plnému preschnutiu dôjde asi za 20-30min/23°C alebo pri použití IR 5-8min/60-70cm. Potom odporúčame brúsiť za sucha brúsnym papierom zrnitosti P120-400, prípadne pod vodou brúsnym papierom zrnitosti P180-800.

V prípade použitia tmelu do vyšších teplôt ako je 80-100 ° C znížte množstvo tužidla o 50% (100:1-1,5%) aby nedochádzalo na odlupovanie. Pri vyšších teplotách vykonajte vždy kontrolnú vzorku. Ako ďalšiu vrstvu odporúčame akrylátový plnič (360, 333, 334 ...)

Pre druhú dokončovaciu vrstvu použite tmel F220 Bodyfine alebo F18 Glaze



**Pomer tuženia:** 100:2-3% (objem)



**Tužidlo:** Súčasť balení



**Riedenie:** Neriedi sa



**Čas spracovania :** 4 - 5 minút po natužení



**Doba sušenia:** 20-30 min/23°C



**Doba sušenia IR:** 5-8min, 60-70 cm



**Brúsenie za sucha:** P120 - P400



**Brúsenie za mokra:** P180 - P800



**Balenie:** 200ml, 500ml, 1l

**Merná hmotnosť:** 1.06g/cm<sup>3</sup>

### Skladovanie

24 mesiacov od dátumu výroby



**Používajte ochranné pracovné pomôcky:** Masku

### Hodnoty VOC

Maximálny obsah VOC daný smernicou 2004/42/IB(b)(250)25 v tejto kategórii je 250 g/l. Obsah VOC v tomto výrobku pripraveného na použitie je 250 g/l.

TECHNICKÝ LIST PRODUKTU

