

HB Body F218 Glaze Filler

Dokončovací tmel

- Samonivelačný
- Na dokončovacie tmelenie alebo Na ťažko prístupné miesta
- Veľmi hladký finálny povrch bez pórov

Samonivelačný dokončovací polyesterový dvojzložkový tmel. **Je určený na dokončovacie tmelenie poškodených povrchov ako je galvanizovaná oceľ, nerez, hliník, farebné kovy, drevo, polyesterové povrchy a pod.** Možno ho aplikovať štetcom alebo pružnou špachtľou na ťažko prístupné miesta. Vyznačuje sa veľmi hladkým povrchom bez zanechania pórov. Ľahko sa brúsi, rýchlo schne a má výbornú mechanickú odolnosť. Brúsi sa za sucha brúsnym papierom zrnitosti P180-400 alebo za mokra P180-P800.



Odtieň: Svetle zelená

Informácie k aplikácií

Povrch musí byť čistý, suchý, zbavený prachu a mastnoty. Na odmastenie odporúčame použiť Antisil 770 (771).

V prípade potreby odstráňte odlupujúce sa časti hrdze alebo zvyšky nesúdržných starých farieb. Neaplikujte na body 961 a 1K plniče a základy, TPA, staré mäkké farby a laky.

Tmel natúžte v pomere 100:2-3% (objemovo) a riadne premiešajte. Nedávajte viac tužidla do tmelu ako je odporúčané množstvo 3%, pretože väčšie množstvo tužidla môže ovplyvniť finálny odtieň nanesej farby. Nanášajte gumovou stierkou, v prípade zaoblených častí, alebo kovovou či nerezovou

špachtľou. K plnému preschnutiu dôjde asi za 20-30min/23°C alebo pri použití IR 5-8min/60-70cm. Potom odporúčame

brúsiť za sucha brúsnym papierom zrnitosti P120-400, prípadne pod vodou brúsnym papierom zrnitosti P180-800.

V prípade použitia tmelu do vyšších teplôt ako je 80-100 ° C znížte množstvo tužidla o 50% (100:1-1,5%) aby nedochádzalo na odlupovanie. Pri vyšších teplotách vykonajte vždy kontrolnú vzorku. Ako ďalšiu vrstvu odporúčame akrylátový plnič (360, 333, 334,...)

Pre druhú dokončovaciu vrstvu použite tmel F220 Bodyfine alebo F18 Glaze



Pomer tuženia: 100:3 (2-3% tužidla)



Tužidlo: Body Hardener



Riedenie: Neriedi sa



Čas spracovania : 4-5 minút



Doba sušenia: 20-30minút / 23°C



Doba sušenia IR: 5-8minút



Brúsenie za sucha: P180-P400



Brúsenie za mokra: P180-P800



Balenie: 500ml

Merná hmotnosť: 1.25 g/cm³

Pevný obsah: 80%

Čistenie: 767 ECO-THINN NITRO THINNER

Skladovanie

V tienistom mieste pri teplote +5°C - +25°C, 24 mesiacov od dátumu výroby



Používajte ochranné pracovné pomôcky: Dýchacích ciest a očí.

Hodnoty VOC

Maximálny obsah VOC daný smernicou VOC (2004/42/EC) v tejto kategórii je 840 g/l. Obsah VOC v tomto výrobku pripraveného na použitie je 250 g/l.

TECHNICKÝ LIST PRODUKTU

