

Vitex Primer for Glossy Surfaces

Základová farba na hladké povrchy

- vynikajúca priľnavosť a spracovateľnosť
- ideálny na hladké povrchy

Špeciálny, jednozložkový základný náter na báze rozpúšťadla s vynikajúcou priľnavosťou na hliník, pozinkované povrchy, nerezovú oceľ, meď, plasty a pod. Kombinuje rýchle schnutie, vysokú elasticitu a poskytuje perfektný podklad pre finálny náter. Tento základný náter vytvára priľnavostný podklad pre ošľapové vrchné nátery napr. dlažby, obklady, hladké kovy...



Odtieň: šedý

Informácie k aplikácií

Pred použitím základnú farbu nariedte do 3% riedidlom podľa spôsobu aplikácie. Dobre premiešajte a občas opakujte aj počas aplikácie. Naneste jednu vrstvu štetcom, valčekom alebo striekacou pištoľou. Pri vonkajšom použití, neaplikujte, pokiaľ v nasledujúcich 48 hodinách hrozí dážď/mráz. Doba schnutia je závislá na poveternostných podmienkach s vyššou vlhkosťou a nižšou teplotou sa doba schnutia predlžuje. Základová farba vyžaduje vždy vrchný náter.

Neaplikujte pri teplote pod 5°C a nad teplotu 35°C alebo pri relatívnej vlhkosti nad 80%.

Nepoužitá farba vyžaduje špeciálne zaobchádzanie na bezpečnú likvidáciu.

Riedenie: neriediť (štetec valček), do 3% riedidlom T350 (striekacou pištoľou)

Doba schnutia na dotyk: 45-60 minút

Doba na druhý náter: vrchný náter po 16-18 hodinách

Balenie: 750ml, 2.5Lt

Výdatnosť na jednu vrstvu: 12-14 m²/l

Aplikácia: štetec, valček, striekacia pištoľ

Povrchová úprava: 2

Je možné tónovať v systéme Colorfull: nie

Merná hmotnosť: 1,27 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

Čistenie: riedidlom T300-T350

Príprava povrchu

Povrchy musia byť čisté, suché, zbavené prachu, mastnoty a materiálov so zlou priľnavosťou. Potom povrch ľahko obrúste a odmastite napr. riedidlom T300.

Skladovanie

48 mesiacov v orig. uzavretých obaloch medzi 5°C až 25°C

Hodnoty VOC

Maximálna hodnota podľa smernice 2004/42/CE pre tento produkt kategórie "A" je 500 g/l. Tento produkt obsahuje maximum VOC <499 g/l.