

## HB Body 260 Bodyfiller

Polyesterový striekací tmel

- Do ťažko dostupných miest
- Vyrovnanie veľkých plôch

**Dvojzložkový polyesterový striekací tmel na aplikáciu miest ťažko prístupných stierke a na vyrovnanie veľkých plôch do roviny.** Nanáša sa striekacou pištoľou s priemerom trysky 2,5 - 3 mm s tlakom 3-5bar. Z dôvodu vysokej tixotropnosti materiálu musíme tužidlo pridávať postupne. Schne 2-3 hod. pri teplote 23°C. Po vysušení sa ľahko brúsi brúsnym papierom P120-240 a vytvára hladký povrch. V prípade potreby môže byť riedený iba polyesterovým riedidlom BODY POLY 780.



**Odtieň:** Běžová

### Informácie k aplikácií

Aplikujte iba s 260 Body Hardener as riedidlom Hb Body 780. Dobre premiešajte. Netúžite viac ako 5%, môže to spôsobiť škrvny na finálnom laku.



**Pomer tuženia:** 100:5 (5% tužidla)



**Tužidlo:** 260 Body Filler hardener



**Riedenie:** 5-10% BODY POLY 780 POLYESTER THINNER



**Doba sušenia:** 2-3h /23°C



**Doba sušenia IR:** 6 - 10 min vzdialenosť IR panelu 60-70cm



**Nastavenie striekacej pištole UBS:** tryska 2,5-3 mm, Tlak 3-5 bar.



**Brúsenie za sucha:** P120- P240



**Balenie:** 1l, 15l.

**Merná hmotnosť:** 1.40g/cm<sup>3</sup>

**Pevný obsah:** 72%

**Čistenie:** Hb Body 767 ECO Nitro Thinner

### Skladovanie

V tienistom mieste pri teplote +5°C - +25°C, 24 mesiacov od dátumu výroby



**Používajte ochranné pracovné pomôcky:** dýchacie cesty a oči.

### Hodnoty VOC

Maximálny obsah VOC daný smernicou VOC (2004/42/EC) v tejto kategórii je 250 g/l. Obsah VOC v tomto výrobku pripraveného na použitie je 240 g/l.