

HB Body 955 Tough liner

Mechanicky odolný polyuretánový nástrek

- vysoká mechanická a chemická odolnosť
- aplikácia bez vypaľovacieho boxu
- jedinečná a robustná štruktúra povrchu

Body 955 Tough Liner je **moderná ochranná 2K polyuretánová hmota**, ktorá sa používa ako vrchný nástrek na povrchy s vysokými mechanickými požiadavkami. Vytvrdená hmota poskytuje odolnosť proti nárazu, poškrabaniu, hluku, poveternostným vplyvom a UV žiareniu. Je odolná širokému spektru chemikálií, ako sú oleje, živočíšny odpad, slaná voda a ďalšie. Je možné ju aplikovať na všetky druhy kovov, OEM, plast, drevo, staré 2K nátery, sklolaminát bez základného náteru. Iba v prípade požiadavky maximálnej príľnavosti a antikorošnej ochrany na holom kove odporúčame použiť zákl. farbu 989 Epoxy primer alebo 961 Etch primer. Vytvára charakteristickú štruktúru (krupicu), ktorú je možné regulovať pištoľou od najhrubšej po jemnú. Dodáva sa buď v prevedení čiernej alebo tónovateľnej v balení 600ml s 200ml tužidlom av prípade potreby protišmykovej ochrany (EN 13036-4) do zmesi pridajte 120g doplnkového činidla s použitím najhrubšej štruktúry, ktorá vytvára protišmykový efekt. Tónovateľnú verziu prefarbíte do 10% 2K akrylátom alebo 1K bázou.

Vytvára luxusný vzhľad pick-upov, obytných automobilov, karavanov, štvorkoliek. Využitie je široké. Podrobné informácie k aplikácii v technickom liste.



Odtieň: Čierna, tónovateľná

Informácie k aplikácií

Rozdielnou technikou nástreku je možné doceliť rozdielnu finálnu štruktúru povrchu.

Štandardná štruktúra s UBS pištoľou.

- 3 - 4 bar (44 - 58 psi)
- Vzdialenosť od povrchu 50 cm
- 2 nátery rovnomerným zametacím pohybom (30 minút medzi nátermi pri 23°C)

Hrubá textúra s pištoľou UBS

- 3 - 4 bar (44 - 58 psi)
- Vzdialenosť od povrchu 50 cm
- prvý náter rovnomerným zametacím pohybom,
- 2. vrstva znížiť tlak 1,5 bar (22 psi)
- prestrieľať cez prvú vrstvu (30 minút medzi nátermi pri 23°C)
- Pre maximálny protišmykový efekt použite protišmykovú prísadu 955 TOUGH LINER ANTI SLIP

Štandardná textúra so striekacou pištoľou (1,6 - 2,0 mm)

- 10% riedidlo 740 ACRYL NORMAL
- 2 bary (29 psi)
- Vzdialenosť od povrchu 20 cm
- 2 vrstvy rovnomerným pohybom ako pri aplikácii "Wet on Wet" (30 minút medzi nátermi pri 23°C)

Hrubá textúra so striekacou pištoľou (1,6 - 2,0 mm)

- 10% riedidlo 740 ACRYL NORMAL - 2 bar (29 psi)
- Vzdialenosť od povrchu 20 cm
- prvý náter rovnomerným zametacím pohybom,
- 2. náter znížte tlak o 1 - 1,5 bar (15 - 22 psi), znížte prietok materiálu pre dosiahnutie jemnej hmlý.
- (30 minút medzi nátermi pri 23°C)



Pomer tuženia: 3:1



Tužidlo: Hb Body 955 Hardener

 **Riedenie:** do 10% riedidlom Hb Body 740 ACRYL NORMAL podľa požadovanej finálnej štruktúry

 **Odvetrávanie:** 20 min / 23°C

 **Doba sušenia:** 23°C Na dotyk 1 h, Čiastočne vytvrdnuté 2 - 3 dny, Úplne vytvrdnuté 5 - 7 dní

 **Balenie:** 600ml+200ml tužidlo


Teoretická výdatnosť: 3 m²/l zo zmesi, aplikované UBS pištoľou 3 - 4 bar (44 - 58 psi) 2 plné vrstvy

Merná hmotnosť: 955 čierna 1.25 g/cm³ , 955 tónovateľná 1.30 g/cm³

Čistenie: Hb Body 740 ACRYL NORMAL

Skladovanie

Skladujte v suchu medzi +5°C - +25°C.

 **Používajte ochranné pracovné pomôcky:** Masku na ochranu dýchacích ciest, ochranné okuliare, rukavice.

Hodnoty VOC

840 g/L