

HB Body P970

Akrylátový plnič 2:1

- Výnimočná príľnavosť aj na neobrušené povrchy

Je základový transparentný plnič na báze akrylátových živíc s tužiacim pomerom 2:1. **Má vysokú príľnavosť na neobrušené továrenské náhradné diely (OEM/E-COAT), TPA, staré farby a laky, oceľ, polyesterové tmely....** Je špeciálne určený pre zle prístupné miesta bez možnosti brúsenia. Tento plnič nevyžaduje do 10-12hod. po aplikácii brúsiť, ale priamo postupujte v aplikácii vrchných vrstiev farieb a lakov. Po uplynutí tejto doby musí byť brúsený ako štandardné plniče. Je možné ho tónovať pomocou 2K Acrylic Paint do 15% objemovo. Ľahko sa brúsi a má veľmi dobré plniace vlastnosti.



Pre postup práce metódou mokrej do mokrého (wet-on-wet - označené ako WOW)



Odtieň: Transparentný



Pomer tuženia: 2:1 objem



Tužidlo: Body 729



Riedenie: normálne 10-20% riedidlom Body 740-741



Čas spracovania : 2-3hod./23°C



Odvetrávanie: 15-20min./23°C



Doba sušenia: 10-12hod./23°C



Doba sušenia IR: 10-15 minút



Riedenie pre nástrek: 16-19 s DIN 4 / 20°C



Nastavenie striekacej pištole: tryska 1,5-1,8mm, 2-2,5 bary, 2 vrstvy



Nastavenie striekacej pištole HLVP a nástrek: tryska 1,5-1,7mm, 1,5-2 bary, 2 vrstvy



Brúsenie za sucha: P400-P500



Brúsenie za mokra: P600-P1000



Balenie: 1l

Teoretická výdatnosť: 6m² pri 50 µm

Merná hmotnosť: 1,3Kg / L (ISO 2811)

Pevný obsah: 75%

Čistenie: riedidlo 740

Informácia k aplikácii Wet On Wet (mokré do mokrého)

Povrchy na ktoré budete nanášať plnič Body P970 musia byť suché zbavené prachu a mastnoty. Najlepšie výsledky pre odmastenie dosiahnete produktom Antisil 770 (normal) alebo 771 (fast). Následne pripravte zmes v pomere 2:1 s tužidlom Body H729 nariedte 10-20% riedidlom Body 740 alebo 741 a naniesiete dve plné vrstvy (cca 40-50µm). Medzi vrstvami nechajte 15-20min./23°C odvetrať a bez brúsenia aplikujte vrchnú farbu. Pre aplikácie (WOW) používajte buď konvenčné striekacie pištole o veľkosti trysky 1,2-1,4mm pri tlaku 2-2,5 baru alebo pištole systému HVLP o veľkosti trysky 1,2-1,3mm pri tlaku 1,5-2 bary . V prípade tónovania plniča je nutné najprv zmiešať plnič s farbou Body 2K Acrylic Paint a až potom pridávať tužidlo.



Tuženie WOW: 2:1 objem



Riedenie WOW: 20% riedidlom Body 740-741



Čas spracovania WOW: 2-3hod./23°C



Riedenie na nástrek WOW: 16-19 s DIN 4 / 20°C



Nastavenie striekacej pištole pre WOW: tryska 1,2-1,4mm, 2-2,5 baru, 2 vrstvy



Nastavenie striekacej pištole HLVP a nástrek pre WOW: tryska 1,2-1,3mm, 1,5-2 bary, 2 vrstvy



Odvetrávanie pro WOW: 15-20 min. / 23°C

Poznámka k produktu

Neaplikujte pri teplotách pod 5°C.

Skladovanie

24 mesiacov v orig. uzavretých obaloch medzi 5°C až 25°C



Používajte ochranné pracovné pomôcky: Masku, ochranné okuliare, rukavice

Hodnoty VOC

Maximálna hodnota podľa smernice 2004/42/CE pre tento produkt kategórie je 540 g/l. Tento produkt obsahuje maximum VOC 540 g/l.