

HB Body 933 Underbody

Neprelakovateľná izolačná hmota na báze umelých živíc, kaučuku, asfaltu a vosku

- Zostáva elastická
- Dobrá priľnavosť
- Rýchlo schne

Izolačná hmota na báze umelých živíc, kaučuku, asfaltu a vosku odolná vlhkosti a soliam. Používa sa len na spodnej časti karosérie. Rýchlo schne, nepraská a skvele vyplní škáry a póry a zostáva elastická pri teplotách od -20 °C do + 60 °C. Má veľmi dobrú priľnavosť ako na čistom povrchu, tak aj na starých náteroch. Je pripravená ihneď na použitie, aplikuje sa špeciálnou pištoľou UBS. Jemnejšie je možné dosiahnuť pridaním riedidla BODY 767 ECO THINN v množstve 5-10 %). Nedá sa prelakovať.



Odtieň: Čierna

Informácie k aplikácií

Povrchy pred aplikáciou HB Body 933 Underbody musia byť čisté, suché a zbavené prachu. Odmastite s HB Body 770 Antisil Normal. Jemnejšie je možné dosiahnuť pridaním riedidla BODY 767 ECO THINN v množstve 5-10 %). Nedá sa prelakovať.



Pomer tuženia: Netuží sa



Riedenie: Len na dosiahnutie jemnejšej štruktúry 5-10% riedidlo Body 767 Eco Thinn



Doba sušenia: 2h /23°C



Doba sušenia IR: 30min / 60°C



Pretrepanie: 2-3min



Nastavenie striekacej pištole UBS: 4 - 5mm. Pressure 5-6 bar



Balenie: 1l

Teoretická výdatnosť: 4-5 m²/l at 100 micron

Merná hmotnosť: 1.02 g/cm³

Pevný obsah: 56%

Čistenie: 740 ACRYL NORMAL / 767 ECO THINN NITRO THINNER

Poznámka k produktu

Pred aplikáciou ponechajte produkt aspoň 24hod. pri izbovej teplote.

Skladovanie

V tienistom mieste pri teplote +5°C - +25°C



Používajte ochranné pracovné pomôcky: dýchacích ciest a očí

Hodnoty VOC

Maximálny obsah VOC daný smernicou VOC (2004/42/EC) v tejto kategórii je 840 g/l. Obsah VOC v tomto výrobku pripraveného na použitie je 415 g/l.