

## HB Body 932 Underbody

Neprelakovateľná stále pružná izolačná hmota s voskom

- Rýchlo schne
- Trvale pružná

**Špeciálna izolačná hmota na báze umelých živíc, kaučuku, asfaltu a vosku.** Je určená na ochranu proti korózii, mechanickému poškodeniu podvozku a na zníženie hluku. Má trvalú pružnosť aj pri vysokom rozsahu teplôt od -20 °C do + 60 °C. Má veľmi dobrú príľnavosť na čistom povrchu aj pôvodných izolačných nástrekoch. Nanáša sa štetcom alebo špeciálnou striekacou UBS pištoľou. Povrch nemožno prelakovať. Vlastnosťami rovnaký produkt v kartuši má označenie Body 933.



**Odtieň:** Čierna

### Informácie k aplikácií

Povrchy pred aplikáciou HB Body 932 Underbody musia byť čisté, suché a zbavené prachu. Odmastite s HB Body 770 Antisil Normal



**Riedenie:** 20-30% 767 ECO-THINN NITRO THINNER



**Doba sušenia:** 2h / 23°C



**Nastavenie striekacej pištole UBS:** 4-5mm tlak 5-6 bar



**Balenie:** 4l

**Teoretická výdatnosť:** 4-5 m<sup>2</sup>/l at 100micron

**Merná hmotnosť:** 1.0 - 1.2 g/cm<sup>3</sup>

**Pevný obsah:** 70%

**Čistenie:** 740 ACRYL NORMAL THINNER / 767 ECO THINN NITRO THINNER

### Poznámka k produktu

Pred aplikáciou ponechajte produkt aspoň 24hod. pri izbovej teplote.

### Skladovanie

V tienistom mieste pri teplote +5°C - +25°C



**Používajte ochranné pracovné pomôcky:** dýchacích ciest a očí.

### Hodnoty VOC

Maximálny obsah VOC daný smernicou VOC (2004/42/EC) v tejto kategórii je 840 g/l. Obsah VOC v tomto výrobku pripraveného na použitie je 395 g/l.